

Efectos de las fuentes de calor excesivo y exposición a luz solar en pisos en vinilo Vossen Luxury vinyl tiles

1. Se debe evitar la exposición directa a la luz solar durante periodos prolongados, ya que podría decolorar los listones. Por otra parte, las temperaturas excesivas al expandirse y contraerse constantemente se puede dilatar las juntas.
2. Durante las horas de luz solar más intensa, se recomienda cerrar las cortinas o persianas, especialmente en las puertas que comunican con patios u otros lugares que reciben luz solar directa. Áreas con una temperatura elevada combinada con luz directa causará daños en el piso, afectando tanto la apariencia como la instalación. Recomendamos el uso de películas de control solar en ventanas. En los pisos donde existan variaciones de temperatura frecuentes asegúrese de dejar dilatación perimetral de 6 a 10mm.
3. Durante el proceso de instalación: Aclimate los materiales Vossen Lvt en el lugar de la obra a una temperatura entre 18°C y 29°C con una humedad relativa de entre 35 y el 85%. Hágalo durante las 24 horas previas a la instalación, durante y después de la misma. Manténgalos alejados de los conductos de refrigeración y calefacción y de la luz solar directa. Proteja de la exposición directa a la luz solar durante la instalación y hasta que se instalen elementos de control solar (cortinas, película o persianas), con la ayuda de cartones, papeles u otro elemento que ayude a disminuir el calor directo antes de ser habitado el recinto.
4. Debido a su composición mixta de materiales poliméricos y cerámicos, los revestimientos Vossen Lvt podrían sufrir quemaduras por colillas de cigarrillo, fósforos u otros elementos extremadamente calientes, así mismo la presencia de fuentes de calor excesivo (radiadores, neveras, transformadores etc.) pueden llegar a deformar el piso.